台 化 PP 樹 脂 TAIRIPRO PP RESIN

項目 Property	單位 Unit	試驗方法 Test Melthod	試驗條件 Test Condition	單聚物 Homo polymer
				K1525AN
熔融指數 Melt Flow Index	g/10min	ASTM D1238	230℃×2.16kg	25
降伏點抗張強度 Tensile Strength at Yield	kg/cm2	ASTM D-638	23℃	360
斷裂點延伸率 Tensile Elongation at Break	%	ASTM D-638	23℃	100
彎曲模數 Flexural Modulus	kg/cm2	ASTM D-790	23℃	18,000
硬度 Hardness	R-Scale	ASTM D-785	23℃	108
Izod 衝擊強度 Izod Impact Strength	kg-cm/cm2	ASTM D-256	23℃ 1/8"厚	2.6
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	℃	ASTM D-648	Unanneale 4.6kg/cm2 (1/4")	130
比重 Specific Gravity		ASTM D-792	23℃/23℃	0.90
特性 CHARACTERISTICS				高流動性、高剛性、透明度佳 High fluidity，High stiffness，Nucleating Agent，Good Clarity

● 以上數值係依照ASTM試驗方法所測得，僅供選擇用途品級之參考。